

Pemanfaatan Kitosan untuk Menurunkan Kadar Logam Pb pada Perairan yang Tercemar Minyak Bumi

by Rosema Et Al.

Submission date: 10-May-2022 02:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1832812737

File name: Lamp._V_C-19.pdf (117.16K)

Word count: 3101

Character count: 18286

Pemanfaatan Kitosan untuk Menurunkan Kadar Logam Pb pada Perairan yang Tercemar Minyak Bumi

Rima Rosema*, Endang Supriyatini, Sri Sedjati

12

Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50275
Email: rimarosemaa@gmail.com

Abstrak

Kitosan telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya dijadikan sebagai adsorben logam berat. Logam berat timbal (Pb) merupakan polutan yang mencemari perairan dan bersifat toksik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kapasitas dan daya adsorpsi larutan kitosan komersial dan non komersial (produk sendiri) dalam konsentrasi berbeda terhadap logam Pb. Metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimental laboratoris dengan rancangan percobaan Faktorial 2 Aras dengan menggunakan 1 kontrol (0 %) dan 4 perlakuan yaitu konsentrasi 0,5% (A), 1% (B), 1,5% (C) dan 2% (D). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara sumber kitosan dengan konsentrasi kitosan untuk menurunkan kandungan Pb. Dosis terbaik yang mampu menurunkan logam Pb untuk kitosan komersial yaitu pada konsentrasi 1% dengan kapasitas penyerapan sebesar 0,228 mg/g dan kemampuan penyerapan sebesar 87,870 %. Sedangkan kitosan non komersial mampu menurunkan logam Pb pada konsentrasi 1,5% dengan kapasitas penyerapan sebesar 0,143 mg/g dan kemampuan penyerapan sebesar 82,660 %.

Kata kunci : Kitosan, Logam Berat Timbal (Pb), Adsorpsi

Abstract

Utilization of Chitosan to Reduce Pb Metal Content in Water Contaminated by Petroleum

25

Chitosan has been widely used in various fields of human life, one of which is used as a heavy metal adsorbent. Lead heavy metals (Pb) is a pollutants that pollutes the waters and is toxic. This study aims to examine the capacity and adsorption capacity of commercial and non-commercial chitosan solutions (own products) in different concentrations of Pb metal. The research method used is an experimental laboratories with chitosan from the isolation itself and commercial chitosan. The research method used is an experimental laboratory with 2 A 3s factorial experimental design using control (0%) and 4 treatments namely a concentrations of 0.5% (A), 1% (B), 1.5% (C) and 2% (D). The results showed that there was an interaction between chitosan sources and chitosan concentration to reduce Pb content. The best dose that can reduce Pb metal for commercial chitosan is at a concentration of 1% with an adsorption capacity of 0.228 mg/g, and an absorption ability of 87.870 %. while non-commercial chitosan can reduce Pb metal at a concentration of 1.5 % with an adsorption capacity of 0.143 mg/g and an adsorption ability of 82.660 %.

Keywords : Chitosan, Heavy Metal Lead (Pb), Adsorption

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan perairan oleh logam berat seperti timbal (Pb) pada umumnya terjadi akibat sumber pencemar dari buangan limbah industri, pertambangan, tumpahan minyak dan

kilang minyak (Susanti dan Kristiani, 2016). Minyak bumi mengandung minyak mentah (*crude oil*) yang merupakan golongan senyawa yang memiliki bersifat B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang mengandung hidrokarbon antara

*Corresponding author
DOI:10.14710/buloma.v10i1.31051

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma>

Diterima/Received : 11-07-2020
Disetujui/Accepted : 26-11-2020

lain benzena, toluena, ethylbenzena, xylena dan logam berat seperti timbal (Pb) (Hanuningtyas, 2017). Pb berbahaya bagi lingkungan karena sifatnya sangat beracun, mempunyai sifat bioakumulatif dalam tubuh biota jika keberadaannya melampaui ambang batas dan terkontaminasi dalam kurun waktu yang lama (Raja dan Nurfajriani, 2017). Daya toksik yang tinggi dari logam berat mendorong adanya suatu pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran logam berat secara ramah lingkungan dan tidak menimbulkan efek negatif kepada lingkungan. Zaini dan Sami (2017) menyampaikan metode baru yang murah, efektif, dan efisien yang dikembangkan untuk menurunkan kadar logam berat dalam air antara lain pengendapan kimia, filtrasi mekanik, penukar ion, elektrode posisi, oksidasi-reduksi, sistem membran, dan adsorpsi fisik.⁸

Proses adsorpsi lebih banyak dipakai dalam industri karena lebih ekonomis dan tidak menimbulkan efek samping yang beracun, salah satunya adalah penggunaan adsorben yang mengandung polimer alam seperti kitosan. Kitosan merupakan biopolimer alami yang berasal dari cangkang hewan seperti udang, kepiting, rajungan, dan kerang, yang memiliki sifat¹⁰ on toksik (Utami *et al.*, 2014). Kitosan memiliki gugus hidroksil dan amino sepanjang rantai polimernya, sehingga kitosan dapat sangat efektif mengadsorpsi kation ion logam berat maupun kation dari zat – zat anorganik yaitu lemak dan protein (Pratiwi, 2014). Kitosan memiliki karakteristik fisika kimia, stabilitas kimia, reaktivitas yang tinggi, sifat chelation yang tinggi, dan selektivitas yang tinggi terhadap polutan (Sukma *et al.* 2018). Kitosan dapat mengadsorpsi logam berat pencemar seperti timbal (Pb) ketika adanya gugus amina dan hidroksil yang mempunyai kemampuan berikatan kovalen koordinasi dengan ion-ion logam dan bersifat sebagai bahan pengkhelat (Susilowati *et al.*, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kapasitas adsorpsi dan daya adsorpsi larutan kitosan komersial dan produk sendiri dalam konsentrasi berbeda terhadap logam Pb.

MATERI DAN METODE

Materi yang digunakan adalah air laut tercemar minyak bumi yang diambil dari Perairan Karawang Utara pada bulan September 2019. Menurut Hanuningtyas (2017) minyak bumi mengandung logam pencemar seperti timbal, sehingga dijadikan sebagai sampel uji. Kitosan

yang digunakan adalah kitosan hasil isolasi sendiri dengan menggunakan limbah cangkang rajungan dari Industri Pengolahan di Desa Betahwalang, Kabupaten Demak. dan kitosan komersial Produk Generik. Metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimental laboratoris dengan rancangan percobaan Faktorial 2 Aras, dimana Aras pertama adalah Jenis Kitosan (non komersial dan komersial); dan Aras kedua adalah konsentrasi kitosan yang berbeda. Konsentrasi kitosan pada aras kedua adalah sampel air uji sebagai kontrol tanpa pemberian 3 grutan kitosan dan 4 perlakuan yaitu konsentrasi 0,5% (A), 1% (B), 1,5% (C) dan 2% (D) serta masing-masing dilakukan tiga kali pengulangan. Perbandingan volume antara larutan kitosan dengan sampel adalah 1:9.

Pembuatan kitosan menurut Sukma *et al.* (2014) dalam penelitian ini dengan menggunakan cangkang rajungan (*Portunus pelagicus*) yang telah dipisahkan dari sisa daging yang masih menempel, dicuci bersih dengan air, lalu dikeringkan dibawah sinar matahari ±2 hari. Kemudian cangkang dihaluskan dengan menggunakan blender dan diayak menggunakan sieve shaker untuk mendapatkan ukuran butir 50 mesh. Serbuk cangkang rajungan hasil pengayakan ditambahkan HCl 2 N dengan perbandingan 1:4 (b/v) setelah tahap demineralisasi. Serbuk cangkang diaduk menggunakan magnetic stirrer kecepatan 300 rpm selama 12 jam. Hasil serbuk cangkang lalu didinginkan dan disaring menggunakan kertas saring kasar ukuran 1.620 mesh. Hasil padatan dari penyaringan dicuci dengan aquades hingga pH netral, lalu dikeringkan pada suhu 100 °C selama 12 jam dalam oven hingga mencapai berat konstan. Pada tahap deproteinasi, proses demineralisasi ditambahkan larutan NaOH 4% dengan perbandingan 1:10 (b/v), diaduk 9 geleng menggunakan magnetic stirrer sambar dipanaskan pada suhu 100 °C selama 1 jam, kemudian didinginkan dan disaring menggunakan kertas saring kasar ukuran 1.620 mesh. Endapan dicuci dengan aquades hingga pH netral, lalu dikeringkan di dalam oven pada suhu 100°C hingga mencapai berat konstan. Endapan kitin dari proses deproteinasi dilarutkan dengan NaOH 70% dengan perbandingan 1:20 (b/v) dan diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan suhu 100°C selama 6 jam, lalu didinginkan pada suhu kamar dan disaring menggunakan kertas saring kasar ukuran 1.620 mesh. Hasil yang sudah disaring lalu dicuci dengan aquades hingga pH netral, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 100°C hingga berat konstan,

kemudian didinginkan pada suhu kamar dan ditimbang berat akhirnya. Hasil yang didapat berupa kitosan yang akan digunakan untuk uji dengan logam Pb. Kitosan yang dihasilkan tersebut juga diuji FTIR untuk menentukan nilai derajat deasetilasinya.

Sampel air yang digunakan untuk uji memiliki kandungan Pb sebesar 2,603 mg/L. Pembuatan larutan kitosan dengan melarutkan kitosan (0,5 gram, 1 gram, 1,5 gram dan 2 gram) ke dalam 10 ml asam asetat 1%. Pemberian larutan kitosan 5%, 10%, 15% dan 20% serta kontrol sebanyak 10 ml (Iriana *et al.*, 2018) untuk penurunan kadar logam berat timbal (Pb) dalam sampel sebanyak 90 ml pada masing-masing konsentrasi sehingga total volume larutan kitosan dengan sampel adalah 100 ml. Konsentrasi akhir kitosan adalah 0,5%, 1,0%, 1,5%, dan 2,0%. Larutan yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengadukan dengan menggunakan *magnetic stirrer* selama 60 menit dengan kecepatan pengadukan 300 rpm (Nucifera *et al.*, 2016) yang dilakukan pada sampel. Larutan tersebut selanjutnya didiamkan selama 15 menit. Filtrat yang dihasilkan pada saat uji perlakuan kemudian diambil dan dilakukan uji kandungan logam berat dengan menggunakan metode *Atomic Absorption Spectrophotometry* (AAS). Perhitungan kapasitas adsorpsi kitosan menurut Iriana *et al.*, (2018) adalah sebagai berikut :

$$q_e = \frac{(Co - Ce) V}{m}$$

Keterangan : q_e = Kapasitas adsorpsi (mg/g); Co = Konsentrasi awal logam timbal (Pb) (mg/L); Ce = Konsentrasi akhir logam timbal (Pb) (mg/L); V = Volume total (L); m = Massa adsorben yang digunakan (g)

Perhitungan daya adsorpsi kitosan terhadap logam berat timbal (Pb) menurut Iriana *et al.*, (2018) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Daya Adsorpsi} = \frac{[Pb \text{ awal} - Pb \text{ akhir}]}{[Pb \text{ awal}]} \times 100\%$$

Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan *software SPSS*. Data sebelumnya dianalisis normalitas dan homogenitasnya, selanjutnya dilakukan uji Anova dua arah dengan selang kepercayaan 95 %. Uji Anova digunakan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan, jika terdapat perbedaan antar perlakuan, selanjutnya dilakukan uji lanjut dengan uji BNT untuk

mengetahui perlakuan manakah yang memberikan perbedaan (Utami *et al.*, 2014). Jika terdapat interaksi antar variabel perlakuan dengan kandungan logam Pb, maka dilanjutkan dengan uji Tukey.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Adsorpsi Kitosan terhadap Logam Pb


Hasil kapasitas adsorpsi kitosan terhadap logam Pb menunjukkan bahwa perlakuan terbaik dicapai oleh kandungan 0,5 % pada kitosan produk sendiri dengan kisaran 0,093 – 0,301 mg/g dengan rata – rata $0,180 \pm 0,015$ mg/g, dan kandungan 0,5 % pada kitosan komersial dengan kisaran 0,076 – 0,325 mg/g dengan rata – rata $0,191 \pm 0,0126$ g/g (Gambar 1). Hasil tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi konsentrasi kitosan yang digunakan maka kapasitas adsorpsinya semakin turun. Hal ini disebabkan karena faktor kekentalan pada konsentrasi kitosan, semakin besar konsentrasi kitosan maka semakin kental larutan kitosan. Kekentalan kitosan menyebabkan proses adsorpsi logam berat timbal pada kitosan tidak berlangsung efektif saat pengadukan dan menyebabkan kemampuan adsorpsinya menurun. Kitosan komersial memiliki viskositas sebesar 50 cPs sehingga lebih efektif pada proses adsorpsi, sedangkan kitosan produk sendiri memiliki viskositas 540,57 cPs sehingga proses adsorpsi kurang maksimal karena larutan kitosan terlalu kental. Menurut Iriana *et al.* (2018) viskositas kitosan yang tinggi menyebabkan proses adsorpsi logam berat timbal pada kitosan tidak berlangsung efektif saat pengadukan dan menyebabkan kemampuan adsorpsinya menurun. Faktor lainnya adalah karena adanya gugus aktif kitosan dalam mengadopsi logam berat timbal (Pb) telah maksimal. Kitosan mampu menyerap logam berat timbal (Pb) karena bersifat polikationik. Keberadaan gugus hidroksil dan amina sepanjang rantai polimer mengakibatkan kitosan sangat efektif mengadsorpsi kation ion 6 gam berat timbal. Gugus amina berperan sebagai kation yang mampu berikatan dengan logam berat timbal (Pb). Menurut Wulandari (2014), semakin besar konsentrasi kitosan pada pH dan waktu yang konstan, maka kadar logam timbal (Pb) yang teradsorpsi akan semakin kecil. Hal ini akan mengejanakan penyebaran adsorbat (logam timbal) meningkat dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesetimbangan menjadi lebih lama, sehingga kapasitas adsorpsinya semakin kecil.

Kapasitas adsorpsi yang semakin berkurang juga dipengaruhi oleh pH yang terlalu asam. Penelitian ini menggunakan sampel air laut tercemar minyak bumi, sehingga untuk mengawetkan kandungan logam berat timbal (Pb) didalamnya ditambahkan larutan HNO_3 hingga pH nya mencapai ≤ 2 (BSN, 2004), sebab sifat asam diperlukan agar larutan sampel Pb (II) membentuk ion dalam larutannya dan tidak ada yang mengendap, sehingga dapat terukur sempurna dengan AAS. Pada pH yang sangat asam, jumlah ion hidrogen (H^+) sangat banyak sehingga terjadi kompetisi antara ion logam dengan ion hidrogen untuk menempati sisi aktif (NH_2). Kompetisi ini mengakibatkan terganggunya proses pertukaran ion dan adsorpsi terhadap ion logam Pb. Menurut Asni *et al.* (2014), pH optimum untuk kitosan menjadi adsorben adalah dengan menggunakan pH larutan sebesar 4,5. Nilai kapasitas adsorpsi yang diperoleh dalam mengadsorpsi ion logam Pb(II) relatif tinggi pada kondisi yang optimum, pada kondisi ini konsentrasi ion H^+ berkurang sehingga persaingan antara spesies ion logam dengan ion H^+ dalam berinteraksi dengan gugus aktif adsorben akan berkurang.


Daya Adsorpsi Kitosan terhadap Logam Pb

Hasil daya adsorpsi kitosan terhadap logam Pb menunjukkan bahwa perlakuan terbaik dicapai oleh kandungan 1,5 % pada kitosan produk sendiri dengan kisaran 57,817 – 82,660 % dengan rata –

rata $70,547 \pm 6,228 \%$, dan kandungan 1 % pada kitosan komersial dengan kisaran 58,597 – 87,870 % dengan rata – rata $71,472 \pm 6,105 \%$ (Gambar 2). Hasil daya adsorpsi pada variabel kontrol positif sebesar $4,840 \pm 1,685\%$. Variabel kontrol ini didapatkan dari penambahan asam asetat 1% sebanyak 10 ml pada sampel tanpa penambahan kitosan. Hasil yang diperoleh pada variabel kontrol terjadi penyerapan logam Pb, hal ini disebabkan karena asam asetat memiliki kemampuan mengikat logam (*chelating agent*) (Maulana *et al.*, 2017). Grafik menunjukkan bahwa semakin banyak konsentrasi kitosan komersial yang digunakan maka persentase adsorpsi akan semakin menurun, berbeda dengan kitosan produk sendiri (kitosan non-komersial) bahwa semakin banyak konsentrasi kitosan yang digunakan maka persentase adsorpsi terhadap logam Pb akan semakin meningkat hingga konsentrasi 1,5% selanjutnya mengalami penurunan pada konsentrasi 2 %. Daya adsorpsi tertinggi pada penggunaan kitosan komersial sebesar 87,870 % pada konsentrasi 1%, sedangkan daya adsorpsi tertinggi pada penggunaan kitosan produk sendiri (kitosan non-komersial) sebesar 82,660 % pada konsentrasi 1,5%. Penambahan konsentrasi kitosan akan mempengaruhi daya adsorpsi logam berat Pb ($p=0,00$), sedangkan sumber kitosan tidak mempengaruhi daya adsorpsi ($p=0,722$). Hal ini dikarenakan pada penggunaan kitosan komersial 1% telah mampu menyediakan luas permukaan yang cukup untuk terjadinya



Gambar 1. Grafik Kapasitas Adsorpsi Logam Pb oleh Kitosan

**Gambar 2.** Grafik Daya Adsorpsi Logam Pb oleh Kitosan

interaksi antara adsorben dengan adsorbat, selain itu juga disebabkan oleh ketersediaan gugus aktif kitosan dalam mengadsorpsi logam berat timbal (Pb) telah maksimal. Hal tersebut juga terjadi pada kitosan produk sendiri (kitosan non-komersial), pada penggunaan konsentrasi 1,5% gugus aktif kitosan dalam mengadsorpsi logam berat timbal sudah maksimal sehingga pada penggunaan konsentrasi 2% mengalami penurunan. Penurunan daya adsorpsi ini dapat terjadi karena ikatan yang melemah antara sisi aktif dengan ion logam Pb(II) sehingga membuat mudah terlepasnya ikatan yang terjadi antara sisi aktif dengan ion logam Pb(II). Kemampuan kitosan untuk menjerap logam berat akan menurun atau suatu saat dapat konstan, sehingga meskipun massa adsorbsinya bertambah banyak tidak akan mempengaruhi adsorbsinya lagi (Iriana *et al.*, 2018). Proses adsorpsi logam Pb oleh kitosan terjadi seperti pada logam berat lainnya yaitu hanya pada gugus amida ($-\text{NH}_2$) pada permukaan, maka jumlah logam berat terjerap akan berhenti pada konsentrasi tertentu karena telah mengalami kejemuhan atau terjadi desorpsi (Asni *et al.*, 2014). Mekanisme terjadinya pengikatan ion logam timbal oleh kitosan disebabkan oleh situs aktif yaitu gugus amina dan gugus hidroksil pada rantai polimer kitosan, sehingga mampu menjerap kation ion logam berat¹⁷ (Supriyantini *et al.*, 2018). Interaksi antara ion logam dengan kitosan terjadi melalui pembentukan chelate atau ikatan koordinasi oleh atom N gugus NH_2 dan atom O gugus OH. Situs aktif pada permukaan kitosan ini

disebut sebagai ligan pengikat logam secara selektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kitosan dapat menurunkan kadar logam Pb dalam perairan yang tercemar limbah minyak bumi. Dosis terbaik yang mampu menurunkan logam Pb untuk kitosan komersial yaitu pada konsentrasi 1% dengan kapasitas penyerapan sebesar 0,228 mg/g dan kemampuan penyerapan sebesar 87,870%. Sedangkan kitosan non-komersial mampu menurunkan logam Pb pada konsentrasi 1,5% dengan kapasitas penyerapan sebesar 0,143 mg/g dan kemampuan penyerapan 82,660%.

DAFTAR PUSTAKA

- Asni, N., Saadilah, M.A. & Saleh, D. 2014. Optimalisasi Sintesis Kitosan dari Cangkang Kepiting sebagai Adsorben Logam Berat Pb (II). *Jurnal Fisika dan Aplikasinya*, 15(1):18–25.
- BSN. 2004. SNI 06-6992.3-2004 Tentang Cara Uji Timbal (Pb) Secara Destruksi Asam dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Jakarta. 13pp
- Hananingtyas, I. 2017. Studi Pencemaran Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada Ikan Tongkol (*Euthynnus sp.*) di Pantai Utara Jawa.

- Biotropic : The Journal of Tropical Biology*, 1(2):41-50.
- Iriana, D.D., Sedjati, S. & Yulianto, B. 2018. Kemampuan Adsorpsi Kitosan dari Cangkang Udang terhadap Logam Timbal. *Journal of Marine Research*, 7(4):303-309.
- Maulana, Umroh & Kurniawan. 2017. Efektivitas Larutan Asam Cuka dan Jeruk Kunci untuk Menurunkan Kandungan Logam Berat Pb (Timbal) dalam Daging Kerang Darah (*Anadara granosa*). *Jurnal Sumberdaya Perairan*, 11(1):12-18.
- Nucifera, I.F., Zaharah, T.A. & Syahbanu, I. 2016. Uji Stabilitas Kitosan-Kaolin sebagai Adsorben Logam Berat Cu(II) dalam Air. *Jurnal Kimia Khatulistiwa*, 5(2):43-49.
- Pratiwi, R. 2014. Manfaat Kitin dan Kitosan Bagi Kehidupan Manusia. *Oseana*, 39(1) : 35-43.
- Raja, P.M., & Nurfajriani. 2017. Pembuatan Adsorben dari Kitosan Cangkang Belangkas (*Tachylepus gigas*) dan Gelatin untuk Menurunkan Kadar Logam Timbal (Pb). *Jurnal Pendidikan Kimia*, 9(1):282-285.
- Sukma, S., Lusiana, S.E., Masruri & Suratmo. 2014. Kitosan dari Rajungan Lokal *Portunus pelagicus* Asal Probolinggo, Indonesia. *Jurnal Ilmu Kimia*, 2(2):506-512.
- Sukma, D.H., Riani, E. & Pakpahan, E.N. 2018. Pemanfaatan Kitosan sebagai Adsorben Sianida pada Limbah Pengolahan Bijih Emas. *Jurnal pengolahan dan hasil perikanan Indonesia*, 21(3) : 460-469.
- Supriyantini, E., Yulianto, B., Ridlo, A., Sedjati, S. & Nainggolan, A.C. 2018. Pemanfaatan Chitosan dari Limbah Cangkang Rajungan (*Portunus pelagicus*) sebagai Adsorben Logam Timbal (Pb). *Jurnal Kelautan Tropis*, 21(1):23-28.
- Susanti, M.M. & Kristiani, M. 2016. Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) dalam Kerang (*Anadara sp.*) yang Beredar di Kota Semarang. *Indonesian Journal On Medical Science*, 3(1):29-34.
- Susilowati, E., Mahatmanti, F.W. & Haryani, S. 2018. Sintesis Kitosan-Silika Bead sebagai Pengadsorpsi Ion Logam Pb(II) pada Limbah Cair Batik. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 7(2):123-131.
- Utami, R.T., Sunaryo & Sedjati, S. 2014. Studi Penggunaan Kitosan terhadap Penurunan Kadar Amoniak pada Limbah Cair Kilang Minyak *Outlet Impounding Basin* (OIB) Pertamina RU VI Balongan, Indramayu. *Jurnal of Marine Research*, 3(1):20-26.
- Wulandari, Y., Kurniasari, L. & Riwayati, I. 2014. Adsorpsi Logam Timbal dalam Larutan Menggunakan Kulit Ketela Rambat (*Ipomoea batatas L.*). *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi*, 13(5):5-80.
- Zaini, H. & Sami, M. 2017. Penyisihan Pb (II) dalam Air Limbah Laboratorium Kimia Sistem Kolom dengan Bioadsorben Kulit Kacang Tanah. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1):8-14.

Pemanfaatan Kitosan untuk Menurunkan Kadar Logam Pb pada Perairan yang Tercemar Minyak Bumi

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | kimia.fmipa.unand.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 2 | ppjp.ulm.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 3 | digilib.unila.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 4 | journal.unj.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 5 | jurnal.unitri.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 6 | jurnalmahasiswa.unesa.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 7 | jtam.ulm.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 8 | jurnal.ar-raniry.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 9 | ojs3.unpatti.ac.id
Internet Source | 1 % |

10	media.unpad.ac.id Internet Source	1 %
11	ejurnal.kemenperin.go.id Internet Source	1 %
12	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	1 %
13	riset.unisma.ac.id Internet Source	1 %
14	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	1 %
15	eprints.uny.ac.id Internet Source	1 %
16	jurnal.uimedan.ac.id Internet Source	1 %
17	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.metalurgi.lipi.go.id Internet Source	<1 %
19	Rachma Aulia, Tundjung Tripeni Handayani, Yulianty Yulianty, Zulkifli Zulkifli. "PENGARUH PEMBERIAN SENYAWA NH ₄ NO ₃ (AMMONIUM NITRAT) TERHADAP PERTUMBUHAN KECAMBAH SORGUM (Sorgum bicolor (L.) Moench)", Jurnal Ilmiah Biologi Eksperimen dan Keanekaragaman Hayati, 2018	<1 %

- 20 journal.ubpkarawang.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 21 ujcontent.uj.ac.za <1 %
Internet Source
-
- 22 Beni Setha, Fitriani Rumata, Bernita Br.Silaban. "Characteristics of Chitosan from White Leg Shrimp Shells Extracted Using Different Temperature and Time of the Deasetilation Process", Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, 2019 <1 %
Publication
-
- 23 Gusti Ayu Arini, Sitti Aminah. "PEMANFAATAN SERBUK GERGAJI KAYU JATI (TECTONA GRANDIS L.F) SEBAGAI ADSORBEN LOGAM CU (II)", Media Eksakta, 2020 <1 %
Publication
-
- 24 Jovita Tri Murtini, Ahmad Dwi Kurniawan, Eko Nurcahya Dewi. "Pengaruh Waktu Perendaman dan Konsentrasi Karboksimetil Kitosan untuk Menurunkan Kandungan Logam Berat Hg, Cd, Dan Pb Pada Kerang Hijau (Perna Viridis Linn.)", Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, 2008 <1 %
Publication
-
- 25 image.hanspub.org <1 %
Internet Source

<1 %

26

jurnal.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

27

repository.uhamka.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On