

Optimasi Proses Ozonasi pada Depolimerisasi κ -Karagenan dengan Metode Respon Permukaan

by Ratnawati Ratnawati

Submission date: 08-Oct-2020 05:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 1408471373

File name: Optimasi_proses_ozonasi_REAKTOR_2017.pdf (416.44K)

Word count: 2950

Character count: 17288



Optimasi Proses Ozonasi pada Depolimerisasi κ -Karagenan dengan Metode Respon Permukaan

Aji Prasetyaningrum^{*)}, Ratnawati Ratnawati, dan Bakti Jos

Abstract

Keywords: *depolymerization; κ -carrageenan; optimization; ozonation process*


Abstrak

Kata kunci: *depolimerisasi; κ -carrageenan; optimasi; proses ozonasi*

How to Cite This Article: Prasetyaningrum, A., Ratnawati, R., dan Jos, B., (2017), Optimasi Proses Ozonasi pada Depolimerisasi κ -Karagenan dengan Metode Respon Permukaan, *Reaktor*, 17(1), 1-8, <http://dx.doi.org/10.14710/reaktor.17.1.1-8>

PENDAHULUAN

κ -karagenan adalah nama umum polisakarida yang diperoleh dari ekstraksi alga merah (*Rhodophyta*). Struktur molekul κ -karagenan terdiri dari ikatan berulang antara gugus galaktosa dengan 3,6-anhidrogalaktosa (3,6 AG). Keduanya baik yang berikatan dengan sulfat maupun tidak, dihubungkan dengan ikatan glikosidik α -(1,3) dan β -(1,4). κ -karagenan disebut juga polisakarida galaktan sulfat (*Sulfated Galactans*) karena mengandung gugus galaktosa dan sulfat serta residu karbohidrat seperti *xylose*, *glukosa*, asam *uronic*, kelompok metil eter dan piruvat. κ -karagenan memiliki ukuran berat molekul yang tinggi, yaitu antara 400-600 kDa. Struktur molekul κ -karagenan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur molekul κ -karagenan (Campo dkk., 2009)

κ -karagenan digunakan secara luas dalam industri makanan karena sifat fungsional yang baik (*thickening*, *gelling* dan *stabilizing*), mengontrol viskositas dan memperbaiki tekstur pada bahan makanan, serta sebagai pengikat dan stabilisator dalam industri pengolahan daging (Necas dan Bartosikova, 2013; Bixler dan Porse, 2010). Meskipun κ -karagenan mempunyai fungsi yang cukup banyak, namun berat molekul dan viskositasnya yang tinggi membatasi dalam penggunaan dan aplikasinya yang lebih luas. Dengan mengubah κ -karagenan berat molekul tinggi (KBMT) menjadi κ -karagenan berat molekul rendah (KBMR) akan meningkatkan bioavailabilitas dan memperluas aplikasi karagenan dalam bidang farmasi dan biomedis (Pomin, 2010; Jiao dkk., 2011; Wijesekara dkk., 2011).

κ -karagenan berat molekul rendah memberikan peranan yang signifikan terhadap aktivitas biologi diantaranya sebagai *anti-coagulant* (Silva dkk., 2010), anti-tumor (Yuan dan Song, 2005; Haijin dkk., 2003), anti-kanker (Raman dan Doble, 2015), *anti-angiogenic* (Yao dkk., 2014; de Souza dkk., 2012), anti-virus (Kalitnik dkk., 2013; Wang dkk., 2012; Yamada dkk., 2000), dan antioksidan (Qi dkk., 2005). Alasan utama penggunaan κ -karagenan dalam bidang biomedis adalah κ -karagenan memiliki sifat elektronegatif dengan kerapatan muatan yang tinggi akibat adanya ester sulfat yang memungkinkan terjadinya interaksi elektrostatik dengan protein tertentu yang menyebabkan munculnya fungsi aktivitas biologi senyawa tersebut. Ukuran berat molekul KBMR untuk anti HIV adalah 51-54 kDa,


anti tumor sebesar 1,2 kDa, promotor pada pertumbuhan tanaman <10 kDa dan untuk anti bakteri adalah 100-120 kDa (Abad dkk., 2010). KBMR menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih kuat dibandingkan KBMT, karena dapat berinteraksi dengan sel lebih efisien dan efektif. Aktivitas biologi dari KBMR tergantung pada ukuran berat molekul, derajat sulfatasi, dan percabangan glikosida (Pomin, 2010; Wijesekara dkk., 2011).

Proses depolimerisasi κ -karagenan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu depolimerisasi thermal (Lai dkk., 2000), hidrolisis dengan asam (Sun dkk., 2015; Wang dkk., 2012; Yuan dan Song, 2005; Karlsson dan Singh, 1999; Singh dan Jacobson, 1994), dan hidrolisis secara enzimatis (Duan dkk., 2016; Raman dan Doble, 2015; Wu, 2012; Haijin dkk., 2003). Beberapa teknik depolimerisasi yang lain adalah dengan *microwave* (Zhou dkk., 2006), gelombang ultrasonik (Ratnawati dkk., 2016; Taghizadeh dan Abdollahi, 2015; Yamada dkk., 2000), perlakuan iradiasi (Abad dkk., 2010; Qi dkk., 2005), dan oksidasi menggunakan H_2O_2 (Sun dkk., 2015; Zuniga dkk., 2006).

Proses depolimerisasi molekul κ -karagenan dengan hidrolisis kimiawi memiliki beberapa kelemahan diantaranya menggunakan bahan kimia konsentrasi tinggi yang residunya mencemari lingkungan. Depolimerisasi dengan gelombang ultrasonik dan *microwave* membutuhkan peralatan dengan spesifikasi tertentu dan biaya operasi mahal. Hidrolisis enzimatis memiliki kelemahan, yaitu reaksi cukup kompleks dan enzim yang spesifik (*carrageenase*) tidak sesuai pertumbuhannya pada iklim tropis. Proses radiasi mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kimia dan cenderung menghilangkan gugus sulfat pada KBMR yang diketahui memiliki peranan signifikan dalam aktivitas biologi (Relleve dkk., 2005).

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan potensi ozon pada proses depolimerisasi makromolekul polisakarida diantaranya depolimerisasi *starch* (Sandhu dkk., 2012), kitosan (Kabal'nova dkk., 2001), tepung *cassava* (Klein dkk., 2014). Reaksi ozonasi pada κ -karagenan dapat menurunkan berat molekul tetapi tidak mengubah gugus fungsionalnya (Prasetyaningrum dkk., 2017a). Konstanta laju reaksi depolimerisasi κ -karagenan dengan ozonasi cukup tinggi dan setara dengan depolimerisasi secara thermal (Prasetyaningrum dkk., 2017b). Ozon adalah oksidan kuat yang tidak meninggalkan residu pada bahan, sehingga aman digunakan untuk pengolahan bahan makanan dan obat-obatan. Kelebihan ozon adalah ozon akan terurai dengan cepat menjadi oksigen dan tidak meninggalkan residu pada bahan, sehingga proses ozonasi sering disebut sebagai "*green technology*" (Seydim dan Greene, 2004).

Pada reaksi ozonasi, tingkat depolimerisasi κ -karagenan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah laju alir gas ozon, waktu reaksi, pH, suhu, dan konsentrasi polisakarida (Loures dkk., 2013; Lemeune dkk., 2000). Mekanisme depolimerisasi larutan polisakarida dengan ozonasi dapat dijelaskan melalui tiga tahapan reaksi, yaitu: 1) depolimerisasi ozonolitik ikatan β -D-glikosida, 2) depolimerisasi oksidatif oleh radikal hidroksil yang terbentuk dalam air, dan 3) hidrolisis pada kondisi asam. Reaksi depolimerisasi oleh radikal hidroksil dan hidrolisis asam terjadi secara nonselektif, sedangkan pada reaksi langsung yaitu depolimerisasi ozonolitik terjadi secara selektif. Diantara ketiga reaksi tersebut mekanisme depolimerisasi polisakarida yang paling dominan adalah reaksi pertama, yaitu depolimerisasi selektif ikatan β -D-glikosida dengan ozon (Wang dkk., 1999). Secara umum, pemutusan ikatan glikosida pada κ -karagenan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pemutusan ikatan glikosida pada κ -karagenan dengan reaksi ozonasi (Abad dkk., 2010)

Modifikasi dan pengembangan proses ozonasi yang efektif dan efisien perlu diteliti untuk menghasilkan produk KBMR. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi optimum proses ozonasi (waktu, pH dan suhu ozonisasi) terhadap depolimerisasi κ -karagenan. Optimasi menggunakan metode respon permukaan dengan rancangan model statistika *Box-Bhenken Design* (BBD) dan desain eksperimen menggunakan perangkat lunak statistika 6.

1 BAHAN DAN METODE Bahan

Bahan baku yang digunakan untuk penelitian ini adalah *commercial* κ -karagenan dari CV. Karagen Indonesia. κ -karagenan yang berbentuk serbuk dimurnikan terlebih dahulu dengan cara melarutkan dalam air distilasi dan dipanaskan sampai suhu 70°C. Selanjutnya dilakukan penyaringan dengan pompa vakum untuk memisahkan larutan karagenan dan pengotor. Larutan hasil filtrasi diendapkan kembali dengan isopropil alkohol sehingga diperoleh *refined* κ -karagenan. Selama proses ozonasi kondisi pH diatur pada pH 3, 7, dan 11 dengan menambahkan larutan HCl kadar 37% (E. Merck Cat. No. 100317) atau larutan NaOH (E. Merck Cat. No. 104698). Larutan penyangga *buffer solution* pH 7 ditambahkan untuk menjaga kestabilan larutan κ -karagenan dan mencegah supaya tidak terjadi penggumpalan atau agregasi selama proses ozonasi.

Proses Ozonasi

Reaksi ozonasi dilakukan dengan melarutkan *refined* κ -karagenan dalam air distilasi dengan konsentrasi 1% (berat/volume). Proses ozonasi dilakukan pada reaktor gelas dengan volume 2000 ml yang dilengkapi *spager* untuk mendistribusikan gas ozon. Laju alir gas ozon dijaga konstan dengan kecepatan 3 L.menit⁻¹. Gas ozon dihasilkan dari peralatan pembangkit ozon yang diproduksi oleh PT. Dipo Teknologi Indonesia, dengan spesifikasi tegangan ± 30 kV dan konsentrasi ozon terlarut sebesar 80 ± 2 mg.L⁻¹. Percobaan dilakukan dengan variabel waktu ozonasi (5, 10, dan 15 menit), pH awal reaksi (3, 7, dan 11), serta suhu larutan κ -karagenan selama ozonasi (20, 30, dan 40°C). Pengukuran pH reaksi menggunakan pH meter (Hanna Instruments HI 98107). Selanjutnya κ -karagenan yang telah diozonasi diendapkan dengan alkohol dan dikeringkan pada suhu 60°C selama 8 jam sehingga diperoleh produk KBMR. Produk KBMR tersebut ditentukan ukuran berat molekulnya untuk menentukan derajat depolimerisasi selama reaksi ozonasi.

Penentuan Ukuran Berat Molekul

Penentuan ukuran berat molekul rata-rata dari produk KBMR dilakukan dengan metode pengukuran viskositas intrinsik, seperti dijelaskan pada persamaan Mark Houwink (persamaan (1)).

$$[\eta] = k_{MH} M^a \quad (1)$$

dimana konstanta k_{MH} dan a untuk κ -karagenan adalah $k_{MH} = 0,00598$ dan $a = 0,90$ (Lii dkk., 1999).

Viskositas intrinsik ($[\eta]$) dihitung dari nilai viskositas spesifik (η_{sp}) menggunakan Persamaan (2). Alat yang digunakan untuk mengukur nilai viskositas spesifik adalah viskosimeter kapiler *Ubbelohde* (tipe 531 030c *Schott-Gerate, Germany*). Pengukuran viskositas dijaga pada suhu $45,0 \pm 0,1^\circ\text{C}$. Viskositas intrinsik merupakan nilai *intercept* dari persamaan Huggins dan Kraemer (persamaan 2).

$$\frac{\eta_{sp}}{c} = [\eta] + k_H [\eta]^2 c \quad (2)$$

dimana η_{sp} , $[\eta]$, k_H , dan c masing-masing adalah viskositas spesifik, viskositas intrinsik, konstanta Huggins dan konsentrasi larutan κ -karagenan. Viskositas spesifik (η_{sp}) dan konstanta Huggins (k_H) adalah tidak berdimensi. Sedangkan viskositas intrinsik ($[\eta]$) memiliki satuan mL g⁻¹ dan konsentrasi larutan κ -karagenan (c) memiliki satuan g mL⁻¹. Nilai k_H untuk larutan κ -karagenan adalah 0,35 (Vreeman dkk., 1980).

Depolimerisasi (DP) dinyatakan sebagai penurunan nilai berat molekul κ -karagenan setelah ozonasi dibandingkan dengan berat molekul awal, dan dapat dihitung menggunakan persamaan (3):

$$DP (\%) = (M_i - M_t) / M_i \times 100 \quad (3)$$

dimana M_i adalah berat molekul κ -karagenan pada saat awal dan M_t adalah berat molekul κ -karagenan setelah ozonasi selama (t) menit.

Analisis Data

Rancangan percobaan didasarkan pada konstruksi model Box-Behnken, yang terdiri dari 3 faktor, 1 blok dan 15 run. Jenis variabel proses dan rancangan percobaan dengan metode respon permukaan seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rancangan penelitian dengan metode respon permukaan

Run	Kode			Faktor		Respon DP (%)
	X ₁	X ₂	X ₃	Waktu /menit	pH	
1	-1	-1	0	5	3	Y ₁
2	1	-1	0	15	3	Y ₂
3	-1	1	0	5	11	Y ₃
4	1	1	0	15	11	Y ₄
5	-1	0	-1	5	7	Y ₅
6	1	0	-1	15	7	Y ₆
7	-1	0	1	5	7	Y ₇
8	1	0	1	15	7	Y ₈
9	0	-1	-1	10	3	Y ₉
10	0	1	-1	10	11	Y ₁₀
11	0	-1	1	10	3	Y ₁₁
12	0	1	1	10	11	Y ₁₂
13	0	0	0	10	7	Y ₁₃
14	0	0	0	10	7	Y ₁₄
15	0	0	0	10	7	Y ₁₅

Hubungan antara variabel bebas terhadap respon dapat dinyatakan dalam persamaan polinomial orde 2 yang disajikan pada persamaan (4) (Vuong dkk., 2011).

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i X_i + \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=2}^k \beta_{ij} X_i X_j + \sum_{i=1}^k \beta_{ii} X_i^2 \quad (4)$$

dimana X_i dan X_j adalah variabel bebas dan Y adalah respon. Sedangkan β₀, β_i, β_{ii}, β_{ij} adalah koefisien regresi dan k adalah jumlah variabel. Terdapat tiga variabel bebas yaitu waktu ozonasi (X₁), pH (X₂), suhu (X₃) dan satu variabel respon yaitu derajat depolimerisasi (DP) yang dinyatakan sebagai Y, seperti disajikan pada persamaan (5).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_{12} X_1 X_2 + \beta_{13} X_1 X_3 + \beta_{23} X_2 X_3 + \beta_{11} X_1^2 + \beta_{22} X_2^2 + \beta_{33} X_3^2 \quad (15)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistika

Pada penelitian ini digunakan metode faktorial design untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel dan pengaruh interaksi antara satu variabel dengan variabel yang lain terhadap respon. Analisis statistika dan penyajian grafik respon permukaan dalam bentuk tiga dimensi (3D) dilakukan dengan bantuan program Statistika 6.0. Hasil analisis data eksperimen dan prediksi dari variabel waktu, pH dan suhu ozonasi terhadap respon nilai DP κ-karagenan disajikan pada Tabel 2.

Persamaan polinomial orde 2 yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan respon, yang disajikan pada persamaan (6).

$$Y = 16,94 + 4,59X_1 - 1,00X_2 + 2,88X_3 + 0,21X_1X_2 + 0,01X_1X_3 + 0,01X_2X_3 - 0,15X_1^2 - 0,42X_2^2 - 0,07X_3^2 \quad (6)$$

Koefisien (R²) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui keakuratan model atau kedekatan nilai data eksperimen dan prediksi (Aksoy dan Sagol, 2016; Regti dkk., 2017). Tabel 3 menunjukkan kedekatan nilai prediksi dengan data eksperimen yang diperoleh. Berdasarkan analisis varian nilai koefisien R² yang diperoleh adalah 0,98. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 98% kesesuaian antara data eksperimen dan data prediksi. Model dapat dinyatakan sangat signifikan apabila mempunyai nilai probabilitas (p<0,05).

Tabel 2. Rancangan variabel dengan metode BBD dan nilai respon (DP) κ-karagenan

Run	Faktor			Respon DP (%)	
	Waktu (menit)	pH	Suhu (°C)	Eksperimen	Prediksi
1	5	3	30	63,47	62,36
2	15	3	30	91,51	86,44
3	5	11	30	14,02	19,10
4	15	11	30	59,04	60,15
5	5	7	20	52,03	50,05
6	15	7	20	79,70	81,69
7	5	7	40	33,58	31,60
8	15	7	40	63,10	65,08
9	10	3	20	77,86	80,95
10	10	11	20	48,34	45,25
11	10	3	40	59,41	62,50
12	10	11	40	31,73	28,64
13	10	7	30	67,53	67,53
14	10	7	30	67,53	67,53
15	10	7	30	67,53	67,53




Pengaruh Variabel Proses pada Ozonasi Larutan κ-karagenan

Pengaruh parameter proses atau variabel ozonasi (waktu, pH dan suhu) diuji terhadap %DP κ-karagenan. Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa fungsi linier dari waktu (X₁), pH (X₂) dan suhu ozonasi (X₃) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap depolimerisasi κ-karagenan (p<0,05). Demikian juga fungsi kuadrat dari pH (X₂²) dan suhu ozonasi (X₃²). Semua interaksi antara variabel yaitu waktu-pH (X₁X₂), waktu-suhu (X₁X₃) serta pH-suhu (X₂X₃) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap DP κ-karagenan. Data signifikansi parameter variabel ozonasi (waktu, pH dan suhu) terhadap respon (%DP) κ-karagenan disajikan pada Tabel 3. Nilai MS Residual menyatakan selisih antara nilai eksperimen dan nilai prediksi yang diperoleh dari model. Pada penelitian ini diperoleh nilai MS residual adalah 21,55 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang disusun cukup akurat untuk menjelaskan kedekatan antara hasil eksperimen dan model.

Ozonasi menyebabkan depolimerisasi κ-karagenan. Hubungan antara variabel dalam profil 3 dimensi antara waktu, pH dan suhu terhadap nilai DP κ-karagenan disajikan pada Gambar 2.

Tabel 3. Hasil Analisa ANOVA

	Koef.	SS	dF	MS	F	p
β_0	16,94					
β_1	4,59	2120,90	1	2120,90	98,30	0,00018
β_1^2	-0,15	55,43	1	55,43	2,57	0,16987
β_2	-1,00	2419,10	1	2419,10	112,12	0,00013
β_2^2	-0,42	162,89	1	162,89	7,55	0,04042
β_3	2,88	614,44	1	614,44	28,48	0,00310
β_3^2	-0,07	158,40	1	158,40	7,34	0,04230
$\beta_1\beta_2$	0,21	72,03	1	72,03	3,34	0,12723
$\beta_1\beta_3$	0,01	0,85	1	0,85	0,04	0,85039
$\beta_2\beta_3$	0,01	0,85	1	0,85	0,04	0,85039
Error		107,88				
Total SS		5666,50		R ²		0,98
MS Residual		21,55		Adj R ²		0,95


Gambar 2. Profil 3 dimensi ozonasi κ -karagenan: (a) pengaruh waktu dan pH, (b) pengaruh waktu dan suhu, (c) Pengaruh pH dan suhu

Pada penelitian ini, perlakuan pH yang rendah selama ozonasi memberikan hasil yang signifikan terhadap depolimerisasi κ -karagenan. Pada perlakuan pH 3 dan pemberian dosis ozon sebesar 80 ± 2 ppm selama 15 menit, DP κ -karagenan mencapai 91,51%. Sebaliknya, pada perlakuan pH 11, DP κ -karagenan hanya mencapai 59,04% untuk pemberian dosis ozon dan waktu ozonasi yang sama. Hal ini menunjukkan perlakuan oksidasi dengan ozon pada pH rendah atau kondisi asam memberikan peranan penting selama ozonasi. Penelitian tentang ozonasi kitosan yang dilakukan oleh Seo dkk. (2007) menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu kenaikan waktu ozonasi dan perlakuan ozonasi pada kondisi asam akan meningkatkan derajat depolimerisasi. Klein dkk. (2014) juga menyatakan bahwa pH 3,5 adalah yang paling efektif untuk menurunkan viskositas dan pemutusan ikatan rangkap tepung *cassava* dengan proses ozonasi.


Pada perlakuan pH, suhu dan konsentrasi ozon yang tetap terdapat kecenderungan bahwa laju reaksi reaksi depolimerisasi akan naik seiring dengan kenaikan waktu ozonasi. Semakin lama waktu reaksi, maka semakin tinggi kesempatan kontak antara ozon dengan κ -karagenan. Tabel 2 menunjukkan nilai pengaruh waktu sebagai fungsi linier sangat signifikan pada proses ozonasi ($p=0,00018$). Semakin lama waktu ozonasi akan meningkatkan DP κ -karagenan. Pada pH 7 dan suhu 20°C DP κ -karagenan mengalami kenaikan yang signifikan dari 52,03% menjadi 79,70% jika waktu ozonasi meningkat dari 5 menit menjadi 15 menit.

Kelarutan ozon akan meningkat apabila proses ozonasi dilakukan pada suhu yang rendah. Pada perlakuan pH 7 dan waktu ozonasi selama 15 menit DP κ -karagenan mengalami kenaikan dari 63,10% menjadi 79,70% jika temperatur reaksi diturunkan dari 40°C menjadi 20°C . Simoes dan Castro (2001) menyatakan bahwa perlakuan pH dan suhu yang rendah dapat menghambat produksi radikal, sehingga memperpanjang waktu tinggal ozon di dalam air.

Depolimerisasi polisakarida yang melibatkan ozon lebih selektif dibanding depolimerisasi akibat radikal hidroksil dan hidrolisis asam (Wang dkk., 1999). Menurut Kabal'nova dkk. (2000) selama proses ozonasi terjadi pemutusan ikatan glikosidik dan memicu pembentukan gugus karbonil dan karboksil. Pembentukan gugus karbonil akibat putusnya ikatan pada unit C(1), sedangkan gugus karboksil diduga terbentuk pada C(4) 3,6-anhidro-D-galaktosa. Reaktivitas ozon dan jumlah radikal yang terbentuk dalam sistem merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses depolimerisasi.

Beberapa peneliti mengembangkan metode respon permukaan untuk menentukan kondisi optimum pada beberapa proses kimia. Hadiyanto dan Sutrisnohadi (2016) menggunakan metode respon permukaan untuk menentukan kondisi optimum pada ekstraksi zat *phycoerythrin* dari spirulina. Zhang dkk. (2009) menggunakan metode respon permukaan untuk

menentukan kondisi optimum ekstraksi minyak dari bubuk almond. Optimasi reaksi ozonasi diperlukan untuk memperoleh kondisi optimum pada depolimerisasi κ -karagenan. Optimasi dapat dilakukan dengan menggunakan *response desirability profiling* yang disediakan oleh perangkat lunak Statistica 6. Hasil optimasi proses depolimerisasi κ -karagenan dengan ozonasi disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kondisi optimum depolimerisasi κ -karagenan dengan ozonasi

Semakin lama waktu ozonasi terjadi kecenderungan peningkatan DP κ -karagenan. Di sisi lain, semakin tinggi pH dan suhu ozonasi mengakibatkan penurunan nilai DP κ -karagenan. Nilai atau kondisi optimum diperoleh dengan membaca titik perpotongan antara variabel waktu, pH dan suhu yang menghasilkan nilai DP κ -karagenan yang tertinggi. Kondisi optimum diperoleh pada waktu ozonasi 15 menit, pH 3 dan suhu 25°C dengan nilai respon DP κ -karagenan adalah 91,513%.

KESIMPULAN

Proses ozonasi menyebabkan depolimerisasi κ -karagenan yang ditunjukkan dengan penurunan ukuran berat molekul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi linier dari waktu, pH, suhu dan fungsi kuadratik dari pH dan suhu ozonasi berpengaruh secara signifikan terhadap depolimerisasi κ -karagenan. Sedangkan semua fungsi interaksi antara variabel bebas tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil analisis varian menghasilkan nilai koefisien $R^2=0,98$ yang menunjukkan bahwa hasil eksperimen mendekati prediksi. Hasil optimasi menunjukkan kondisi operasi optimum terjadi pada waktu ozonasi 15 menit, pH 3 dan suhu 25°C dengan respon DP sebesar 89,184%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih atas pembiayaan penelitian melalui Hibah Penelitian Riset Pengembangan dan Penerapan (RPP) DIPA UNDIP 2017, dengan No. Surat Penugasan: 275-096/UN7.5.1/PG/2017. Penulis juga mengucapkan

terima kasih kepada Laboratorium Penelitian Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro.

DAFTAR PUSTAKA

Optimasi Proses Ozonasi pada Depolimerisasi κ-Karagenan dengan Metode Respon Permukaan

ORIGINALITY REPORT

1 %	%	1 %	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Bagus Sediadi Bandol Utomo, Dina Fransiska, Muhamad Darmawan. "Formulasi Hidrogel dari Polivinil Pirolidon dan κ-i-Karaginan untuk Bahan Pembalut Luka", Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, 2016 Publication	<1 %
2	Günther K.H. Zupanc. "An in vitro technique for tracing neuronal connections in the teleost brain", Brain Research Protocols, 1998 Publication	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		